

SCR 53

SCR 53 C

SCR 53 Başlık Yapıştırıcı SCR 53 C Katalizatör

Kullanım Alanı	Başlıkları grave edilmiş şablonlara yapıştırmak için.
Özellikleri	İki bileşimli, dayanıklı yapıştırıcı.
Renk	SCR 53 : Beyaz-transparan SCR 53 C : Kahve-transparan
Kullanma Talimatı	SCR 53 : SCR 53 C = 1: 1 (hacimsel) =10: 8 (ağırlıksal) Karıştırdıktan sonra spatula ile başlığa ve şablonun zımparalanmış kenarından 2 cm lik kısma sürünüz. Şablon başlığı yerleştirildikten sonra kuruma zamanı: 20 °C de 10 Saat 70 °C de 2 Saat 120 °C de 15 dakika Karışım hazırlandıktan sonra 20 dakika içinde kullanılmalıdır.
Depolama	Limitsiz.
Ambalaj	SCR 53 1 kg lık teneke kutu. SCR 53 °C 0.8 kg lık tenek kutu.

